



FÖNSTER
HANTVERKARNA

Skötselanvisning för fönster och dörrar - BRF Norrgården - Lund

Fönsterputs

För att undvika onödigt slitage på Era nyrestaurerade fönster, rekommenderar vi Er att:

- Använd svagt såpvatten eller annat mildt tvättmedel.
- Skölj väl.
- Undvik skrapor och rakblad.
- Tvätta även målade ytor ut- och invändigt med svagt såpvatten.

Obs!

Underhåll

P.g.a. att linoljan i färgen oxiderar, mattas färgen med tiden. Detta är ingen nackdel, utan ett naturligt tecken på att ytan behöver underhåll. Färgen "kritar" när så mycket olja har oxiderat att de ytliga pigmenten ligger fritt på ytan. Då är det dags att tillföra ny linolja. Detta inträffar efter ca. 5 - 10 år beroende på väderstreck. Eftersom Era fönster är vita kan man tillsätta lite vitt pigment i oljan för att hindra gulningsproblemen.

- Tvätta ytan med svagt ammoniakvatten.
(1 kaffekopp ammoniak till 10 öliter vatten).
- Skölj och Låt torka.
- Pensla ytan med kallpressad svensk kokt linolja med tillsats av en nypa vitt pigment.
- Torka av överskottet.

Vid nästa underhåll om ytterligare ca. 8 - 10 år har en del pigment tvättats bort av väder och vind och det kan vara läge för en ommålning. Kontakta Er fönsterhantverkare för att få rätt färg. Undvik plast (acrylat och alkydfärg.)

Tättningslist

Silicontättningslisten har 10 år garanti men håller längre än så. Vid byte - kontakta fönsterhantverkare.

Stängning

Det är viktigt att låsa samtliga vred. Vid fönsterputs mellan glaset - lås noga kopplet innan Du stänger fönstret. **DIN LÅGENHET FÖRSES MED ETT SPECIELLT HJÄLPHANDTAG FÖR FÖNSTERÖPPNING/STÄNGNING.**

Kontakta oss om problem uppstår - t.ex. kondens eller läckage.

Lycka till med Era "nya" gamla fönster!

ALLBÄCK WINDOWCRAFT INTERNATIONAL AB
Fönster Hantverkarna

Ystad augusti 2001
Sonja o Hans Allbäck
Tel 0411 - 60202